

### Rubio Monocoat Oil Plus 2C

Beschermt en kleurt uw hout in één laag

Rubio<sup>®</sup> Monocoat Oil Plus 2C is een product van de nieuwste generatie dat uw hout kleurt en beschermt in één enkele laag. De combinatie van de olie (A) en de accelerator (B) zorgt voor een snelle droging. De olie (A) kan ook zonder de versneller toegepast worden.

Kan ook worden toegepast als renovatie- of onderhoudsolie op met Rubio<sup>®</sup> Monocoat geolieerde oppervlaktes.



#### PRODUCTINFORMATIE

##### › Unieke karakteristieken

- Kleurt en beschermt in één enkele laag
- 40 standaardkleuren die onderling kunnen gemengd worden: onbeperkte creatieve mogelijkheden!
- Verrijkt de natuurlijke uitstraling van het hout
- Ecologisch: 0% VOC!
- Bevat geen water of solventen
- Eenvoudig te onderhouden
- Geen aanzetten of overlappingsen
- Duurzame bescherming
- Laag verbruik: 30 - 50 m<sup>2</sup>/L
- Kan op vrijwel alle houttypes gebruikt worden, zowel voor vloeren als meubilair (massief hout, fineer, MDF, ...)
- Resistent tegen slijtage
- Waterbestendig, geschikt voor badkamers en keukens
- Hittebestendig
- Snelle doorharding: 80% in 2 dagen
- Een korte periode voor het 'droog onderhoud': reeds na 5 dagen mag gereinigd worden met water en zeep

##### › Technische kenmerken

###### Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A)

- Fysische toestand bij 20°C: vloeibaar
- Geur: olieachtig
- Vlampunt: > 99°C
- Dichtheid: > 0,9 kg/L
- VOC gehalte: 0 g/L

###### Rubio Monocoat Accelerator (B)

- Fysieke toestand bij 20°C: vloeibaar
- Kleur: helder
- Geur: geurloos
- Vlampunt: > 160°C (gesloten)
- VOC gehalte: 0 g/L

##### › Verpakking

- Duoblik van 350 ml: 275 ml Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) en 75 ml Rubio Monocoat Accelerator (B)
- Duoblik van 1,3 L: 1 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) en 0,3 L Rubio Monocoat Accelerator (B)
- Duoblik van 3,5 L: 2,750 L Rubio Monocoat Oil Plus 2C (A) en 0,750 L Rubio Monocoat Accelerator (B)

##### › Stockage

- Het product kan gedurende 36 maanden worden opgeslagen in een droge omgeving en in de oorspronkelijke verpakking. Vorstvrij bewaren.
- Stockage: min. -10 °C, max. 50 °C
- Transporttemperatuurlimieten: min. 5 °C, max. 30 °C

› Kleuren



ANTIQUE BRONZE



AQUA



ASH GREY



BISCUIT



BLACK



BOURBON



CASTLE BROWN



CHARCOAL



CHERRY CORAL



CHOCOLATE



CORNSILK



COTTON WHITE



DARK OAK



GRIS BELGE



HAVANNA



ICE BROWN



MAHOGANY



MIST



MIST 5%



MUD LIGHT



NATURAL



OAK



OLIVE



OYSTER



PINE




PURE



SAVANNA



SILVER GREY



SKY GREY



SLATE GREY



SMOKE



SMOKE 5%



SMOKED OAK



STONE




SUPER WHITE



TITANIUM GREY



VANILLA



WALNUT



WHITE



WHITE 5%

### TOEPASSINGSINFORMATIE

#### › Gebruiksaanwijzing

**STAP 1.** Onbehandeld hout: schuur het oppervlak krasvrij. Stofzuig grondig en verwijder stofrestanten met Rubio Monocoat Cleaner.

**STAP 2.** Meng zorgvuldig de twee componenten (1 à 2 minuten) in een verhouding van ca. 3 eenheden A op 1 eenheid B.

**STAP 3.** Verspreid, eens het gereinigde oppervlak droog is, een kleine hoeveelheid Rubio Monocoat Oil Plus 2C (met een doek, de Rubio Monocoat Brush Standard 100 of een boenmachine met dunne beige Rubio Monocoat Pad).

Werk in zones van 5 - 10 m<sup>2</sup>.

**STAP 4.** Laat gedurende enkele minuten inwerken. Verwijder grondig alle overtollige olie (met een doek of boenmachine met witte Rubio Monocoat Pad) binnen de 15 minuten per zone. Het oppervlak moet handdroog aanvoelen! Werk alle zones op dezelfde manier af.

**STAP 5.** In een goed geventileerde ruimte kan het oppervlak reeds 24 - 36 uren na de behandeling opnieuw gebruikt worden.

Na 5 dagen kan een onderhoud met water en Rubio Monocoat producten toegepast worden.

Om een optimale levensduur van de bescherming te garanderen, dient u de onderhoudsproducten van Rubio Monocoat te gebruiken.

#### › Tips & tricks

- Het product mag in geen enkel geval worden verdund!
- Het product goed oproeren alvorens aan te brengen. Bij het gebruik van meerdere verpakkingen op één werf is het aangeraden deze te mengen voor een egaal resultaat.
- Temperatuurbereik: 8 - 30 ° C
- Vochtigheidsbereik: zie houtspecificaties

#### LET OP

Doeken die doordrongen zijn met olie kunnen spontaan ontbranden, en dienen dus na gebruik te worden ondergedompeld in water.

#### › Verbruik



30 - 50 m<sup>2</sup>/L, afhankelijk van houtsoort, schuur- en aanbrengmethode.

Rubio Monocoat Oil Plus 2C is na het mengen maximum 4 - 6 uur verwerkbaar (afhankelijk van de temperatuur en luchtvochtigheid)

Opmerking: verbruik bij industriële toepassingen: 60 - 80 m<sup>2</sup>/L.


*Deze verbruiken zijn louter indicatief. Resultaten zijn afhankelijk van de houtsoort en de voorbereiding. Het is steeds aangeraden een staal te zetten om het exacte verbruik te bepalen.*

#### › Gereedschap



\*Het gebruikte materiaal kan gereinigd worden met Rubio Monocoat Cleaner.

### › Gerelateerde producten



Raadpleeg de verpakking en de veiligheidsfiche voor meer details.

Voor ons volledig gamma producten ter bescherming en kleuring van hout voor binnen- en buiten, ga naar [www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)

UW VERDELER:



**AANSPRAKELIJKHEID:** Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen vast te stellen of het product voor de gekozen toepassing geschikt is. Muylle Facon BV is in geen geval aansprakelijk voor enigerlei gevolgschade. De bovenstaande informatie kan onderworpen zijn aan aanpassingen, die bekendgemaakt worden in de bijgewerkte versies van de technische fiche. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor slechte resultaten die te wijten zijn aan oorzaken die niet met de kwaliteit van het product verbonden zijn. Deze technische informatie is opgesteld op basis van de huidige informatie en kennis. De recentste technische fiches kunnen opgevraagd worden of zijn beschikbaar op de website. **Datum TDS: 12/03/2020. Raadpleeg de veiligheidsfiche vooraleer het product te gebruiken.**



# Rubio<sup>®</sup> MONOCOAT

MUYLLE  FACON

**Muylle Facon BV**  
Ambachtenstraat 58  
8870 Izegem (BELGIË)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54  
Fax +32 (0) 51 30 99 78  
info@muyllefacon.be

[www.rubiomonocoat.com](http://www.rubiomonocoat.com)