

8234

## Isolan

---

---

voor : Binnen

vorm : alcohol fase

---

---

**Toepassingsdomein:** Witte blokkerende grondlaag voor vochtige-, roest-, roet- of nicotinevlekken. Aan te brengen op een gezonde ondergrond (muren en plafonds, pleister, kalk, behangpapier, hout en derivaten).

**Eigenschappen:** Dekkende onderlaag, die snel opdroogt en een goede bescherming biedt tegen migratie van de vlekken, op basis van natuurlijke en vernieuwbare grondstoffen.

**Samenstelling:** Gedenatureerde athanol (alcohol), gomlak, lijnolie, titaanwit, talkpoeder, siliciumdioxide, kiezelzuur, quartz.

VOS-gehalte (ethanol) : 490 g/liter. CatA/h - Grenswaarde EU: 750 g/l

**Uitstoot:** Uitstoot in de lucht binnenshuis: A+ ; volgens de ISO-16000-6/9-norm.



\* De informatie is een weergave van de uitstoot in de lucht binnenshuis van vluchtige stoffen die toxisch kunnen zijn bij inademing, op een schaal gaande van C (sterke uitstoot) tot A+ (zeer zwakke uitstoot)

Belangrijke opmerking: in het algemeen garandeert de uitstoot van een product, zelfs met vermelding "A+" noch de samenstelling, noch de *natuurlijkheid* van een product.

<b>Gebruiksaanwijzing:</b>	<p>Reinig vlekken op de ondergrond (borstelen of wassen). Goed schudden vóór gebruik.</p> <p>Verdunbaar met 10% Galtane Alcohol ref. 2050.</p> <p>Aanbrengen met borstel of rol op een droge ondergrond, bedekt over de gehele te beschilderen oppervlakte. Moet in een dunne laag worden aangebracht, zonder vorming van overschot met blinkende afwerking bij het drogen.</p> <p>Ingeval van blinken, eerst mat slijpen alvorens verf aan te brengen.</p> <p>Op zeer absorberende ondergronden of zeer vuile oppervlakten, na 12uur (20°C), een tweede laag aanbrengen.</p> <p>Na 24 uur, breng idealiter een niet-alkalische verf aan, zoals Caseïneverf ref. 8150 of Leemverf ref. 8180.</p> <p>Hoewel in tal van situaties de goede werking en aanhechting van Kalkverf of Syl In of Primer Syl12 op Isolan is aangetoond, kan vocht in een kamer of op een muur de aanhechting van de Kalkverf of Syl In of Primer Syl12 belemmeren.</p> <p>Het is echter mogelijk om Isolan over een alkalische verf aan te brengen. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik.</p> <p>Tijdens het gladschuren is het aangeraden een beschermmasker (FFP2) te dragen.</p>
<b>Droogtijd:</b>	24 uur op 20°C - 60 % gemiddelde luchtvochtigheid
<b>Rendement:</b>	6,5 m <sup>2</sup> /Lt.
<b>Reiniging gereedschap:</b>	Met Galtane "Alcohol". Niet met water en niet met Palntaardige oplosmiddel.

**Gevaar:** H 225 : ethanol is gemakkelijk ontvlambaar!



Bevat : Ethanol - CAS 64-17-5.

Gevaar :

P210 - Verwijderd houden van warmte/vonken/ open vuur/hete oppervlakken en andere ontstekingsbronnen. - Niet roken.

H225 - Licht ontvlambare vloeistof en damp.

P233 - In goed gesloten verpakking bewaren.

P240 - Opslag- en opvangreservoir aarden.

P241 - Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/... apparatuur gebruiken.

P242 - Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.

P243 - Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.

P280 - Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

Huid met water afspoelen/afdouchen. P370+P378 - In geval van brand: blussen met schuim.

P403+P235 - Op een goed geventileerde plaats bewaren. Koel bewaren.

P501 - Inhoud/verpakking afvoeren naar containerpark.

**Voorzorgen en opslag:** Ethanol is gemakkelijk ontvlambaar! Goed verluchten tijdens het werk en ver van elke vlam behouden. Koel, vorstvrij en afgeschermd van licht bewaren, maximum 2 jaren.. Let op eventuele allergieën. Resten in een containerpark deponeren. Natuurlijke verven dienen ook buiten het bereik van kinderen bewaard te worden.

**De producten** die wij aanbieden voor specifieke werken worden steeds op verantwoordelijkheid van de gebruiker uitgetest. Het eindresultaat hangt af van onvoorspelbare factoren. Wij verstrekken ons advies op basis van jarenlange ervaring enkel ter informatie. Wij hebben geen enkele invloed op de effectieve praktische toepassing van het product door de gebruiker en wij kunnen in geen geval als aannemer van de uit te voeren werken worden beschouwd. Afhankelijk van de ondergrond controleert de gebruiker voor het aanbrengen best of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich enkel tot de waarde van de geleverde of gebruikte producten. Ons advies stelt ons in geen geval verantwoordelijk en kan geen aanleiding geven tot gerechtelijke vervolging. Deze technische fiche dient enkel als advies.

---

Actina BV

Avenue Thomas Edison, 182  
B-1402 Nijvel  
België

Tel. +32 (0)67 87 81 00

mars-21

[info@galtane.com](mailto:info@galtane.com)